



CARACTERÍSTIQUES

Composició: Pasta de calç, pols de marbre de Macael, terres de color i additius específics.

Densitat: 1400 kg/ m3.

Aigua lliure (humitat): 51 %.

PROPIETATS

- Facilitat d'aplicació i plasticitat.
- Retenció d'aigua.
- Gran adherència.
- Resistència a la penetració de l'aigua de pluja.
- Permeabilitat al vapor d'aigua (permet la transpiració del suport).

SUBMINISTRAMENT

- **Envàs:** Pots de plàstic de 6 i 20 kg.
- **Embalatge:** sobre palet, màxim 27 pots.

COLORS

Blanc i colors de la carta.

ENMAGATZEMATGE

- **Condicions:** Arrezerar del fred i de la calor, evitant l'acció directa del sol.
- **Caducitat:** 18 mesos des de la data de fabricació.



Calçestuc “B”

calçestuc és un producte de calç, en pasta, llest per aplicar-lo, que s'empra per a acabats de gran qualitat sobre suports fins. L'estudiada formulació de **calçestuc**, així com la selecció dels seus components, permet deixar una superfície d'aspecte lluit i llis, rica en cromatismes. És l'acabat conegut popularment amb el nom d'estuc venecià, amb similituts amb el marbre.

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

- **Manipulació del producte:** cal fer una agitació prèvia al seu ús. **NO afegir ni treure aigua.**
- **Estris d'aplicació:** Llana d'acer, mitjana per estendre el **calçestuc B**, i llana petita per polir el **calçestuc A**.
- **Suport:**
 - **tipus:** Referit fi de qualitat, de guix, escaiola, ciment o fibrociment, o el nostre revocalç.
 - **incompatibilitats:** No aplicar sobre suports que hagin estat tractats amb hidrofugants. Sobre altres suports no anomenats s'han de fer proves prèvies a l'aplicació.
 - **preparació:** El suport ha d'estar humit a l'hora d'aplicar el producte, per evitar que absorbeixi l'aigua del producte i es puguin produir retraccions. Per tant, cal banyar el suport abans d'aplicar el producte, netejant prèviament de pols, grassa o altra brutícia que hi pugui haver. Sobre referits de guix, escaiola o enfoscats de dubtosa absorció, s'ha d'aplicar prèviament una passada de producte segellant (làtex, vinílic, imprimació mineral).
- **Aplicació del producte:** Dos productes conformen el procés d'aplicació:
- **calçestuc “B”** Base. Primera mà de regulació, que permet l'ancoratge del **calçestuc “A”**.
- **calçestuc “A”** Acabat. Poliment d'acabat fi.

calçestuc “B” base s'aplica amb llana d'acer amb el gruix desitjat. Quan comença a endurir, és necessari un repàs amb la mateixa llana, per tractar d'obtenir una superfície amb la millor planimetria possible. Si es produís qualche repèl, se n'ha d'humitejar convenientment la superfície.

Quan es requereixen acabats llisos i llustrosos s'aplica sobre el **calçestuc “B”** base el **calçestuc “A”** acabat. S'aplica una primera passada lleugera, amb llana d'acer, i a continuació s'aplica una segona amba la que donar-li l'efecte desitjat. Durant el procés d'eixugada, es passa la llana en diverses direccions, en posició pràcticament vertical, fins aconseguir un aspecte polit.

Per a aconseguir una major protecció del estuc, es pot fer una passada molt fina de cera i, posteriorment, fregar enèrgicament amb un pedaç, traient-li llustre.

- **Condicions ambientals:** No aplicar en condicions climàtiques adverses. No aplicar amb temperatures inferiors a 5°C ni superiors a 35°C. Evitar l'acció directa del sol durant la seva aplicació.
- **Tractaments posteriors:** En temps de calor o vent, cal humitejar el producte l'endemà d'haver-lo aplicat, per evitar que s'eixugui massa aviat.

INFORMACIÓ DE SEGURETAT

El producte irrita la pell, per el que s'aconsella emprar guants a l'hora d'aplicar-lo.

Evitar el contacte amb els ulls. Si es produeix aquest contacte, netejar amb aigua abundant.

Mantenir el producte fora de l'abast dels infants.