



CARACTERÍSTIQUES

Composició: Pasta de calç, pols de marbre de Macael, guix, terres de color i additius específics.

Densitat: 1600 kg/ m3.

Aigua lliure (humitat): 30 %.

PROPIETATS

- Facilitat d'aplicació i plasticitat.
- Retenció d'aigua.
- Gran adherència.
- Resistència a la penetració de l'aigua de pluja.
- Permeabilitat al vapor d'aigua (permet la transpiració del suport).

SUBMINISTRAMENT

- **Envàs:** Pots de plàstic de 25 kg.
- **Embalatge:** sobre palet, màxim 27 pots, amb un total aprox. de 675 kg de producte.

COLORS

Blanc i colors de la carta.

ENMAGATZEMATGE

- **Condicions:** Arrezerar del fred i de la calor, evitant l'acció directa del sol.
- **Caducitat:** 18 mesos des de la data de fabricació.



Calçfleur "A"

calçfleur "A" és un producte de calç, en pasta, llest per aplicar-lo, que s'empra com a recobriments per a suports fins, ben acabats, com el nostre **revocalç**. S'empra com acabat, tant per interior com per exterior, amb una textura arenosa coneguda popularment com arremolinat. L'estudiada formulació del **calçfleur "A"**, així com la seva selecció de càrregues, permet deixar una superfície d'aspecte natural, envellit, sobri i elegant, amb la tonalitat de color desitjada, escollida entre l'amplia gamma de colors de la nostra carta.

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

- **Manipulació del producte:** cal fer una agitació prèvia al seu ús. **NO afegir ni treure aigua.**

- **Estris d'aplicació:** Llana d'acer mitjana.

- **Suport:**

- **tipus:** referits de qualitat o els nostres **revocalç**.

- **incompatibilitats:** no aplicar sobre suports que hagin estat tractats amb hidrofugants. Evitar l'aplicació sobre morters de ciment amb una relació arena/ciment major o igual que 6/1 i que no hagin completat la major part de les retraccions pròpies de l'enduriment.

- **preparació:** El suport ha d'estar humit a l'hora d'aplicar, per evitar que absorbeixi l'aigua del producte i es pugui produir deshidratació. Per tant, cal banyar el suport abans d'aplicar el producte, netejant prèviament la pols, grassa o altra brutícia que hi pugui haver.

- **Aplicació del producte:** El gruix a aplicar està en funció de l'estat del suport, però sol ser suficient una capa de 1 a 2 mm sobre un suport ben mestrejat i fi (no aplicar en capes de més de 3 mm de gruix). En començar a eixugar-se, s'hi ha de fer un arremolinat suau, mitjançant una taloja de fusta, plàstic, suro, humitejada convenientment, fent moviments circulars sobre la superfície del recobriments. Després d'aquest arremolinat, s'aconsegueixen acabats més fins passant una esponja humida, fent la mateixa operació descrita anteriorment.

- **Condicions ambientals:** No aplicar en condicions climàtiques adverses. No aplicar amb temperatures inferiors a 5°C ni superiors a 35°C. Evitar l'acció directa del sol durant la seva aplicació.

- **Tractaments posteriors:** En temps de calor o vent, cal esquitjar o humitejar el producte l'endemà d'haver-lo aplicat, per evitar que s'eixugui massa aviat.

- **Consum:** Aproximadament 3 kg de producte per m² quan s'aplica una capa d'uns 2 mm de gruix.

INFORMACIÓ DE SEGURETAT

- El producte irrita la pell, pel que s'aconsella emprar guants a l'hora d'aplicar-lo.
- Evitar el contacte amb els ulls. Si es produeix aquest contacte, netejar amb aigua abundant.
- Mantenir el producte fora de l'abast dels infants.



UNICMALL

forn de calç desde 1960