



CARACTERÍSTIQUES

Composició: Pasta de calç, pols i arena de marbre de Macael, carbonat càlcic, terres de color i additius específics.

Densitat: 1700 kg/ m3.

Aigua lliure (humitat): 30 %.

PROPIETATS

- Facilitat d'aplicació i plasticitat.
- Retenció d'aigua.
- Gran adherència.
- Resistència a la penetració de l'aigua de pluja.
- Permeabilitat al vapor d'aigua (permet la transpiració del suport).

SUBMINISTRAMENT

- **Envàs:** Pots de plàstic de 25 kg.
- **Embalatge:** sobre palet, màxim 27 pots, amb un total aprox. de 675 kg de producte.

COLORS

Blanc i colors de la carta.

ENMAGATZEMATGE

- **Condicions:** arrecerar del fred i de la calor, evitant l'acció directa del sol.
- **Caducitat:** 18 mesos des de la data de fabricació.



Calçfleur "R"

calçfleur "R" és un producte de calç, en pasta, llest per aplicar-lo, que s'empra com a recobriments per a suports fins, ben acabats, com el nostre **revocalç**. S'empra com acabat, tant per interior com per exterior, de textura rugosa coneguda popularment com a "estuc català". L'estudiada formulació del **calçfleur "R"**, així com la seva selecció de càrregues, permet deixar una superfície d'aspecte natural, sobri i elegant, amb la tonalitat de color desitjada, escollida entre l'amplia gamma de colors de la nostra carta.

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

- **Manipulació del producte:** cal fer una agitació prèvia al seu ús. **NO afegir ni treure aigua.**

- **Estris d'aplicació:** Llana d'acer mitjana.

- **Support:**

- **tipus:** Referit fi de qualitat o el nostre **revocalç**.

- **incompatibilitats:** No aplicar sobre suports que hagin estat tractats amb hidrofugants. Evitar l'aplicació sobre morters de ciment amb una relació arena/ciment major o igual que 6/1 i que no hagin completat la major part de les retraccions pròpies de l'enduriment.

- **preparació:** El suport ha d'estar humit a l'hora d'aplicar, per evitar que absorbeixi l'aigua del producte i es pugui produir deshidratació. Per tant, cal banyar el suport abans d'aplicar el producte, netejant prèviament la pols, grassa o altra brutícia que hi pugui haver.

- **Aplicació del producte:** El gruix a aplicar està en funció de l'estat del suport, però sol ser suficient aplicar una capa de 5-6 mm sobre un suport ben mestrejat. A continuació es regleja si es volen imitar carreus, i quan comença a endurir, es procedeix a degollar les juntes, si escau. Després, es frega amb un raspall de cerres dures; un cop eixut, es treuen les partícules restants, quedant un gruix desigual d'uns 3 mm.

- **Condicions ambientals:** No aplicar en condicions climàtiques adverses. No aplicar amb temperatures inferiors a 5°C ni superiors a 35°C. Evitar l'acció directa del sol durant la seva aplicació.

- **Tractaments posteriors:** En temps de calor o vent, cal humitejar el producte l'endemà d'haver-lo aplicat, per evitar que s'eixugui massa aviat.

- **Consum:** Aproximadament 5 kg de producte per m² quan s'aplica una capa d'uns 3 mm de gruix.

INFORMACIÓ DE SEGURETAT

- El producte irrita la pell, per el que s'aconsella emprar guants a l'hora d'aplicar-lo.
- Evitar el contacte amb els ulls. Si es produeix aquest contacte, netejar amb aigua abundant.
- Mantenir el producte fora de l'abast dels infants.



UNICMALL

forn de calç desde 1960