



### CARACTERÍSTIQUES

**Composició:** Pasta de calç, sorra, totxana capolada, cendres, terres de color i additius específics.

**Densitat:**

**Aigua lliure (humitat):**

### PROPIETATS

- Facilitat d'aplicació i plasticitat.
- Retenció d'aigua.
- Gran adherència.
- Resistència a la penetració de l'aigua de pluja.
- Permeabilitat al vapor d'aigua (permet la transpiració del suport).
- Aïllament tèrmic acústic.

### SUBMINISTRAMENT

- **Envàs:** Sacs de polietilè de 25 kg.
- **Embalatge:** en big-bag 40 sacs (requereix transport amb grua). Per enviaments a llarga distància, és convenient envasar en pots de plàstic de 30 Kg per poder paletitzar.

### COLORS

Color dels àrids. Excepcionalment es podria pigmentar per donar-li una tonalitat.

### ENMAGATZEMATGE

- **Condicions:** Arrezerar del fred i de la calor, evitant l'acció directa del sol.
- **Caducitat:** 18 mesos des de la data de fabricació.

### MORTER AMB FONTS A LA CALÇ GRASSA

# calçfons

<b>calçfons "R"</b>	<input type="checkbox"/>
MORTER PER REGUIXAR	
<b>calçfons "S"</b>	<input type="checkbox"/>
MORTER ESTÀNDARD PER REGLEJAR	
<b>calçfons "T-A"</b>	<input type="checkbox"/>
MORTER AMB CÀRREGA CERÀMICA	

**INDICACIONS D'ÚS:**

- Els utensilis es netegen amb aigua.
- A punt per usar, es recomana un rearmassat o una agitació mecànica.
- **APLICACIÓ:** Llana; Fratac; Rasqueta; Espátula.
- **TEMPERATURA:** no aplicar a temperatures inferiors a 5°C o superiors a 35°C.
- Evitar el contacte prolongat amb la pell.

Producte Balear

**UNICMALL**  
forn de calç des de 1960

<b>25-30 kg.</b> aprox segons producció PES	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	LOT N°	COLOR

### Calçfons "T-A"

**calçfons "T-A"** és un producte, de calç, en pasta, llest per aplicar-lo, que s'empra com a morter de capa base per compensar les irregularitats i aconseguir la planimetria del parament. L'estudiada formulació del **calçfons "T-A"**, així com la seva selecció de càrregues ceràmiques, proporciona un bon aïllament tèrmic i acústic i permet deixar una superfície idònia per rebre referits i recobriments i estucs.

### INSTRUCCIONS D'APICACIÓ

- **Manipulació del producte:** cal fer una agitació prèvia al seu ús (pitjar el sac amb el peu, si de cas). **NO afegir ni treure aigua.**

- **Estris d'aplicació:** Llana, fratàs.

- **Suport:**

- **tipus:** calçfons "T-A" és compatible amb la major part de suports (maó, pedra, blocs prefabricats, antics paraments de calç, tec).

- **incompatibilitats:** No aplicar sobre suports que hagin estat tractats amb hidrofugants.

- **preparació:** El suport ha d'estar humit a l'hora d'aplicar, per evitar que absorbeixi l'aigua del producte i es pugui deshidratar. Per tant, cal banyar el suport abans d'aplicar el producte, netejant prèviament la pols, grassa o altra brutícia que hi pugui haver.

- **Aplicació del producte:** En primer lloc, s'han d'omplir els buits i reajustar les pedres, totxos, etc. del suport amb calçfons "T-A" i després procedir l'aplicació del gruix requerit amb la llana. El gruix a aplicar del producte està en funció de l'estat del suport. Quan es requereixin gruixos de més de 10 mm, es realitzaran en diferents capes, de 15 mm com a màxim de gruix al dia. Si s'han de fer moltes capes es recomana la incorporació de malla de fibra de vidre, que quedarà abeurada entre les diferents capes de la massa de calçfons "T-A".

En començar a estirar la capa superficial, s'hi ha de fer una arremolinat enèrgic, mitjançant un broquer (fratasat) o una taloja de fusta, de suro o de plàstic, humitejada convenientment, fent moviments circulars sobre la superfície del morter, a fi d'aconseguir una bona planimetria i afavorir la compactació i l'adherència dels recobriments posteriors.

- **Condicions ambientals:** No aplicar en condicions climàtiques adverses. No aplicar amb temperatures inferiors a 5°C ni superiors a 35°C. Evitar l'acció directa del sol durant la seva aplicació.

- **Tractaments posteriors:** En temps de calor o vent, cal humitetjar el producte l'endemà d'haver-lo aplicat, per evitar que s'eixugui massa aviat.

- **Consum:** Aproximadament 10 kg de producte per m<sup>2</sup> quan s'aplica una capa de 10 mm de gruix.

### INFORMACIÓ DE SEGURETAT

- El producte irrita la pell, per el que s'aconsella emprar guants a l'hora d'aplicar-lo.
- Evitar el contacte amb els ulls. Si es produeix aquest contacte, netejar amb aigua abundant.
- Mantenir el producte fora de l'abast dels infants.