



### CARACTERÍSTIQUES

**Composició:** pasta de calç, pols i arena de marbre de Macael, terres de color i additius específics.

**Densitat:** 1800 kg/ m3.

**Aigua lliure (humitat):** 24 %.

### PROPIETATS

- Facilitat d'aplicació i plasticitat.
- Retenció d'aigua.
- Gran adherència.
- Resistència a la penetració de l'aigua de pluja.
- Permeabilitat al vapor d'aigua (permet la transpiració del suport).

### SUBMINISTRAMENT

- **Envàs:** Sacs de polietilè de 25 kg.
- **Embalatge:** en big-bag 40 sacs (requereix transport en grua). Per enviaments a llarga distància, és convenient envasar en pots de plàstic de 25 Kg per poder paletitzar.

### COLORS

Blanc i colors de la carta.

### ENMAGATZEMATGE

- **Condicions:** Arrecerar del fred i de la calor, evitant l'acció directa del sol.
- **Caducitat:** 18 mesos des de la data de fabricació.



### Revocalç "C"

**revocalç "C"** és un producte de calç, en pasta, llest per aplicar-lo, que s'empra com a base dels recobriments i els estucs. També es pot deixar com acabat d'aspecte rústic. L'estudiada formulació del **revocalç "C"**, així com la seva selecció de càrregues de marbre, permet deixar una superfície uniforme apta per a l'aplicació de pintures i productes habituals d'acabat, o per deixar-la com a acabat rústic, tant en blanc com de color.

### INSTRUCCIONS D'APICACIÓ

- **Manipulació del producte:** cal fer una agitació prèvia al seu ús (pitjar el sac amb el peu). **NO afegir ni treure aigua.**

- **Estris d'aplicació:** Llana d'acer mitjana.

- **Suport:**

- **tipus:** morter gruixut mestrejat, "aterracat", o sobre el nostre calçfons.

- **incompatibilitats:** No aplicar sobre suports que hagin estat tractats amb hidrofugants. Evitar l'aplicació sobre morters de ciment amb una relació arena/ciment major o igual que 6/1 i que no hagin completat la major part de les retraccions pròpies de l'enduriment.

- **preparació:** El suport ha d'estar humit a l'hora d'aplicar, per evitar que absorbeixi l'aigua del producte i es pugui deshidratar. Per tant, cal banyar el suport abans d'aplicar el producte, netejant prèviament la pols, grassa o altra brutícia que hi pugui haver.

- **Aplicació del producte:** El gruix a aplicar està en funció de l'estat del suport, però sol ser suficient aplicar una capa de 3 a 5 mm sobre un suport ben mestrejat (no aplicar més de 5 mm de gruix). En començar a estirar, s'ha de fer un arremolinat suau, mitjançant broquer o una taloja de fusta, plàstic o suro, humitejada convenientment, fent moviments circulars sobre la superfície del referit, per tal d'afavorir la compactació del producte i l'adherència de les pintures i dels recobriments posteriors. Després de l'arremolinat es poden aconseguir acabats més fins passant una esponja humida i fent la mateixa operació descrita anteriorment.

- **Condicions ambientals:** No aplicar en condicions climàtiques adverses. No aplicar amb temperatures inferiors a 5°C ni superiors a 35°C. Evitar l'acció directa del sol durant la seva aplicació.

- **Tractaments posteriors:** En temps de calor o vent, cal esquitxar o humitejar el producte l'endemà d'haver-lo aplicat, per evitar que s'eixugui massa aviat.

- **Consum:** Aproximadament 5 kg de producte per m<sup>2</sup> quan s'aplica una capa d'uns 3 mm de gruix.

### INFORMACIÓ DE SEGURETAT

- El producte irrita la pell, per el que s'aconsella emprar guants a l'hora d'aplicar-lo.
- Evitar el contacte amb els ulls. Si es produeix aquest contacte, netejar amb aigua abundant.
- Mantenir el producte fora de l'abast dels infants.



**UNICMALL**

forn de calç desde 1960