

FICHA TÉCNICA

Revocalç "C"

REVOCO DE MÁRMOL DE CAL GRASA EN PASTA ENVEJECIDA

Revocalç "C" es un producto de cal en pasta, listo para su uso, que se utiliza como base de los recubrimientos y estucos. Se utiliza tanto para exterior como interior. La estudiada formulación del **Revocalç "C"**, así como su selección de cargas de arena de mármol, permite dejar una superficie uniforme apta para la aplicación de recubrimientos, estucos, pinturas y productos habituales de acabado, o bien dejarla como un acabado rústico, tanto en blanco como del color escogido de la carta de colores.

CARACTERÍSTICAS

Composición: pasta de cal, polvo y arena de mármol, tierras de color y aditivos específicos.

Densidad: 1800 Kg. / m³

Agua libre (humedad): 20%

Permeabilidad al vapor de agua: $\mu < 5,5$

Absorción de agua: W0

PROPIEDADES:

- Facilidad de aplicación y plasticidad.
- Retención de agua
- Gran adherencia
- Resistencia a la penetración del agua de lluvia
- Permeabilidad al vapor de agua (permite la transpiración del soporte).

SUMINISTRO

- **Envase:** sacos de polietileno de 25 Kg.
- **Embalaje:** en big-bag de 40 sacos.

COLORES: Blanco y colores de la carta.

ALMACENAMIENTO

- **Condiciones:** al resguardo del frío y calor, evitando la acción directa del sol.
- **Caducidad:** 18 meses de la fecha de fabricación.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **Manipulación del producto:** debe hacerse una agitación previa del producto antes de su uso. **NO añadir ni quitar agua.**
- **Utensilios:** llana de acero mediana
- **Soporte:**
 - **Tipo:** mortero basto de fondo, maestreado, mejor si es de cal, como nuestro **Calçfons**
 - **Incompatibilidades:** no aplicar sobre soportes que hayan sido tratados con hidrofugantes. Evitar la aplicación sobre morteros de cemento con una relación arena/cemento mayor o igual a 6/1, y que no hayan completado la mayor parte de las retracciones propias del endurecimiento.
 - **Preparación:** se debe humedecer el soporte antes de aplicar el producto, para evitar que absorba agua del producto y pueda provocarle una deshidratación.
- **Aplicación del producto:** el grosor a aplicar está en función del estado del soporte, pero se aconseja una capa de 3 a 5 mm sobre un soporte bien maestreado (no aplicar mas de 5 mm de grosor). Cuando empieza a endurecer, según las condiciones climáticas, se procede a un fratasado suave, haciendo movimientos circulares sobre el revoco, a fin de favorecer la compactación del producto y la adherencia posterior de los acabados. Después de este fratasado se consiguen acabados más finos pasando una esponja humedecida haciendo la misma operación descrita anteriormente.
- **Condiciones ambientales:** No aplicar en caso de previsión de condiciones climáticas adversas. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar la acción directa del sol durante la aplicación.
- **Tratamientos posteriores:** en tiempo de calor o viento, es conveniente humedecer el producto al día siguiente de haberlo aplicado, para evitar que seque demasiado rápido. En caso de fuerte calor es conveniente humedecer polvorizando el agua con un spray.
- **Consumo:** aproximadamente 6 Kg. de producto por m², cuando se aplica una capa de unos 3 mm de espesor.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

El producto irrita la piel, por lo que se aconseja utilizar guantes de goma a la hora de aplicarlo.

Evitar el contacto con los ojos. En caso de producirse, limpiar con abundante agua. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

NOTA:

Las instrucciones de aplicación, se dan según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta idóneo al uso que se quiera aplicar. La responsabilidad de UNICMALL se limitara al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.