

## FICHA TÉCNICA:

# Calçfleur "A"

## RECUBRIMIENTO DE CAL GRASA EN PASTA DE ACABADO FRATASADO

**Calçfleur "A"** es un producto de cal, en pasta, listo para aplicar, que se utiliza como recubrimiento para soportes finos, bien acabados, como nuestro **Revocalç**. Se utiliza como acabado, tanto para interior como para exterior, con una textura arenosa conocida popularmente como fratasado. La estudiada formulación del **Calçfleur "A"**, así como su selección de cargas, permite dejar una superficie de aspecto natural, envejecido, sobrio y elegante, con la tonalidad de color deseada, escogida entre la amplia gama de colores de nuestra carta.

### CARACTERÍSTICAS:

**Composición:** Pasta de cal, polvo de mármol de Macael, tierras de color y aditivos específicos.

**Densidad:** 1900 Kg. / m<sup>3</sup>.

**Agua libre (humedad):** 19 %.

### PROPIEDADES:

- Facilidad de aplicación y plasticidad.
- Retención de agua.
- Gran adherencia.
- Resistencia a la penetración del agua de lluvia.
- Permeabilidad al vapor de agua (permite la transpiración del soporte).

### SUMINISTRO:

- **Envase:** Bote de plástico de 25 kg.
- **Embalaje:** sobre palet, máximo 27 botes, con un total de 675 Kg. de producto.

**COLORES:** Blanco y colores de la carta.

### ALMACENAMIENTO:

- **Condiciones:** Preservar del frío y del calor, evitando la acción directa del sol.
- **Caducidad:** 18 meses desde la fecha de fabricación.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **Manipulación del producto:** agitar antes de usar. **NO añadir ni quitar agua.**
- **Utensilios de aplicación:** Lana de acero mediana.
- **Soporte:**
  - **Tipo:** recubrimientos de calidad o nuestro **Revocalç.**
  - **Incompatibilidades:** no aplicar sobre soportes que hayan sido tratados con hidrofugantes. Evitar la aplicación sobre morteros de cemento con una relación arena/cemento mayor o igual que 6/1 y que no hayan completado la mayor parte de las retracciones propias del endurecimiento.
- **Preparación:** El soporte ha de estar húmedo en el momento de la aplicación, para evitar que absorba el agua del producto y se pueda producir deshidratación. Por tanto, es necesario mojar el soporte antes de aplicar el producto, limpiando previamente el polvo, grasa u otra suciedad que pueda haber.
- **Aplicación del producto:** El grueso a aplicar está en función del estado del soporte, pero suele ser suficiente una capa de 1 a 2 mm sobre un soporte fino (no aplicar en capas de más de 3 mm de grueso). Al empezar a secarse, se tiene que hacer un fratasado suave, mediante un trozo de madera, plástico o corcho, humedecido convenientemente, haciendo movimientos circulares sobre la superficie del recubrimiento. Después del fratasado, se consiguen acabados más finos pasando una esponja húmeda, haciendo la misma operación descrita anteriormente.
- **Condiciones ambientales:** No aplicar en condiciones climatológicas adversas. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar la acción directa del sol durante la aplicación.
- **Tratamientos posteriores:** si al día siguiente de la aplicación, el tiempo es caluroso o ventoso, es conveniente ir humedeciendo el producto aplicado, para evitar que se seque demasiado deprisa.
- **Consumo:** Aproximadamente 3 Kg. de producto por m<sup>2</sup> cuando se aplica una capa de unos 2 mm de grueso.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

El producto irrita la piel, es conveniente la utilización de guantes para aplicarlo.  
Evitar el contacto con los ojos. Si se produce este contacto, limpiar con agua abundante.  
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

### NOTA:

Las instrucciones de aplicación, se dan según nuestros ensayos y conocimiento y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse que el producto resulta adecuado al uso que se le quiere dar. La responsabilidad de UNICMALL se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.