

FICHA TÉCNICA:

silpint

PINTURA MINERAL DE SILICATO

silpint es una pintura mineral de silicato lista para aplicar, tanto al interior como al exterior. Su composición mineral, a base de silicato y pigmentos inorgánicos, hace de **silpint** un producto muy resistente a la luz y a los agentes atmosféricos, con un acabado colorido y de aspecto mate.

CARACTERÍSTICAS:

Composición: Silicato potásico, carbonatos, pigmentos inorgánicos y aditivos específicos.

Densidad: 1400 kg/ m³.

Agua libre (humedad): 47 %.

PROPIEDADES:

- Buena adherencia a los paramentos minerales.
- Dureza.
- Permeable al vapor de agua.
- Impermeable.
- Resistente a hongos y algas.
- Incombustible.
- Color inalterable.
- Resistente a contaminaciones atmosféricas, a la luz y rayos ultravioletas.

SUMINISTRO:

- **Envase:** Botes de plástico de 5 i 20 kilos.

COLORES: Blanco y colores de la carta.

ALMACENAJE:

- **Condiciones:** Envases bien tapados y depositados en lugares cubiertos.
- **Caducidad:** 12 meses desde la fecha de fabricación.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

• **Manipulación previa del producto:** agitar mecánicamente el producto antes de usarlo. Si es necesario ajustar la viscosidad.

• **Utensilios de aplicación:** pincel, brocha o rodillo.

• **Soporte:**

- **tipo:** soportes minerales (hormigón, morteros i recubrimientos de cal, morteros de cemento, fibrocemento, piedra).

- **incompatibilidades:** No se puede aplicar sobre pintura plástica. Se han de proteger los cristales, de posibles salpicaduras.

- **preparación:** El soporte ha de estar limpio y seco.

- **SOPORTES DE YESO:** Antes de aplicar **silpint** se ha de aplicar la imprimación **impreguix** y esperar a que se seque.

- **SOPORTES POROSOS:** Antes de aplicar **silpint** se ha de aplicar el **fixador (fijador)** de silicato de UNICMALL.

• **Aplicación del producto:** Una vez preparado el soporte, se aplicaran **dos** capas de **silpint**. La primera capa se puede disolver hasta el 20 % y aplicarla como imprimación (para facilitar la penetración del producto). Después se aplicará una segunda capa de producto sin disolver. Esta segunda capa se aplicará, como mínimo, 6 horas después de aplicada la primera, aún que es mejor esperar 24 horas.

Es importante no cubrir el producto con otras pinturas ya que perdería todas sus propiedades.

Los utensilios de aplicación se limpian con agua.

• **Condiciones ambientales:** No aplicar en condiciones climatológicas extremas. No aplicar con temperaturas menores de 5°C ni mayores de 30°C, ni con humedad relativa superior al 80 %.

• **Consumo:** 1 litro/ 8-10 m².

• **Tiempo de secado al tacto:** 1 hora.

• **Tiempo de aplicación de 2ª capa:** 6 horas mínimo; aconsejable 24 horas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

El producto irrita la piel, es conveniente la utilización de guantes para aplicarlo.

Evitar el contacto con los ojos. Si se produce este contacto, limpiar con agua abundante.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

NOTA:

Las instrucciones de aplicación, se dan según nuestros ensayos y conocimiento y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse que el producto resulta adecuado al uso que se le quiere dar. La responsabilidad de UNICMALL se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.

Silpint